

Protección solar

SUNSED. Protección solar

Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques / Technischen Daten.

Ventajas: Advantages: Avantages: Vorteile:

-  **Ancho 300 cms**
Width 300 cms
Laize 300 cms
Breite 300 cms
-  **Estabilidad dimensional**
Dimensional stability
Stabilité dimensionnelle
Dimensionsstabilität
-  **Lacados acrílicos**
Lacquered acrylics
Laques acryliques
Acryllackierung
-  **Embalaje especial**
Special packing
Emballage spécial
Spezielle Verpackung
-  **Cortes a medida**
Cuts to measure
Coupes sur mesure
Schneiden nach Kundenwunsch
-  **Filtros UV**
UV Filter
Filtre UV
UV-geschützt
-  **Solicitar las garantías correspondientes**
Request of corresponding guarantees
Demander les garanties correspondantes
Verlangen der entsprechenden Garantie
-  **Solicitar condiciones de envío**
Request conditions of transport
Consulter les conditions générales de livraison
Verlangen Versandbedingungen
-  **Servicio semi-confección**
Service semi-confection
Service semi-confection
Teilkonfektion
-  **Ignífugo**
Resistant to fire
Résistant au feu
Schwer entflammbar



				
9010 / 300	9C-600 / 300	9C-626 / 300	9C-601 / 300	9C-599 / 300
				
0C-619 / 300	0C-620 / 300	30C-665 / 300	8C-629 / 300	8C-676 / 300
				
1C-630 / 300	2C-627 / 300	1C-671 / 300	1C-679 / 300	1C-678 / 300
				
1C-616 / 300	2C-669 / 300	2C-628 / 300	2C-670 / 300	2C-677 / 300
				
3C-615 / 300	7C-613 / 300	7C-668 / 300	8C-680 / 300	5C-614 / 300

Material base Base material Matériel de base Trärgewebe	PES
Título Yarn Count Fil Garn	1100 dtex
Tipo de recubrimiento Type of coating Type d'enduction Beschichtungsart	PVC
Acabado Finishing Finition Endausrüstung	Rejilla Mesh Grille Netz

Especificación Specification Spécification Spezifikation	Unidades Units Unités Einheiten	Método Test Method Méthodes Methode	Nominal Target Nominal Nominalen
Gramaje Total Weight Poids Total Flächengewicht	g / m²	UNE-EN ISO 2286-2	450
Resist. Tracción Tensile strenght Résist. Rupture Reissfestigkeit	Urdimbre / Wrap Chaîne / Kette daN / 5cm	UNE-EN-ISO-1421	250
	Trama / Weft Trame / Schuss daN / 5cm	UNE-EN-ISO-1421	200
Resist. Desgarre Tear strenght Résist. Déchirure Weitererreissfestigkeit	Urdimbre / Wrap Chaîne / Kette daN	UNE-53363	35
	Trama / Weft Trame / Schuss daN	UNE-53363	25
Adherencia Adhesion Adhérence Haftfestigkeit	daN / 5cm	UNE-EN ISO 2411	7
Reacción al fuego Flame retardancy Réaction au feu Brennverhalten		NF P 92-512:1986 UNE 23727-90 UNE-EN 13773:2003	M2 M2 CL1
Transmisión lumínica Light transmision Trans. Lumiere Lichtdurchlässigkeit	%	UNE-EN 410	Consultar tabla de colores Consult colours table Consulter tableau coloris Konsultieren Farbtabelle
Temperaturas extremas de uso Extreme temperatures of use Températures extrêmes d'utilisation Maximaleanwendungstemperaturen	°C		-30 / +70

* Esta especificación corresponde a un producto recién fabricado y se basa en valores promedio. Por razones de producción se pueden presentar pequeñas desviaciones sin que influyan en la calidad del producto. Esta especificación pretende informar sobre nuestro producto sin obligación jurídica y se basa en nuestros conocimientos más recientes.

* This specification applies to product recently manufactured and is based on average values. For production reasons could appear slight deviations that do not affect the fabric quality. This specification intends to inform about our product without legal binding and is based in our more recently knowledges.

* Cette spécification correspond à un produit fabriqué récemment et elle se base sur des valeurs moyennes. Pour des raisons de production il peut se produire de petites variations sans que cela influence sur la qualité du produit. Cette spécification sert d'information sur nos produits sans obligations juridiques et elle est faite selon nos connaissances les plus récentes.

* Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.